

## NBR 14081/03 - Argamassas colantes industrializadas para pisos e azulejos

**Megalit Colante Interno AC-I**

**Megalit Colante Externo AC-II**

**Megalit Colante Externo Super AC-III-E**

PROPRIEDADE	MÉTODO DE ENSAIO	UNIDADE	ARGAMASSAS COLANTES INDUSTRIALIZADAS			
			AC-I	AC-II	AC-III	E
TEMPO EM ABERTO	NBR 14083	mín.	$\geq 15$	$\geq 20$	$\geq 20$	Argamassas do tipo I, II e III com tempo aberto estendido em no mínimo 10 min. do especificado nesta tabela.
Resistência de aderência à tração aos 28 dias em:	NBR 14084	MPa	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	$\geq 1,0$	
‣ Cura normal						
‣ Cura submersa em água						
‣ Cura em estufa		MPa	●	$\geq 0,5$	$\geq 1,0$	
Deslizamento	NBR 14085	mín.	$\leq 0,7$	$\leq 0,7$	$\leq 0,7$	